



INSTRUKCJA WARUNKÓW MONTAŻU I PRZEZNACZENIA KSZTAŁTEK SEGMENTOWYCH Z TWORZYW TERMOPLASTYCZNYCH SZAGRU SP. Z O.O.

Zgodnie z PN-EN12201-3 obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni dobór rozwiązania z uwzględnieniem szczególnych wymagań i odpowiednich zaleceń lub przepisów krajowych oraz przepisów technicznych dotyczących montażu. dotyczy to m.in. terenów objętych szkodami górnictwymi, przesyłu substancji chemicznych, ich temperatury i rodzaju.

Jeżeli szczególne warunki stosowania w/w nie zostaną przedstawione na etapie zamówienia, reklamacje nie będą rozpatrywane.

DLA KSZTAŁTEK SEGMENTOWYCH NALEŻY STOSOWAĆ WSPÓŁCZYNNIKI REDUKCJI CIŚNIENIA NOMINALNEGO RURY:

TRÓJNIKI SEGMENTOWE - 0.6 X CIŚNIENIE NOMINALNE RURY,

KOLANA SEGMENTOWE - 0.8 X CIŚNIENIE NOMINALNE RURY,

TRÓJNIKI SIODŁOWE - 0.8 X CIŚNIENIE NOMINALNE RURY,

KSZTAŁTKI SPECJALNE – WSPÓŁCZYNNIK REDUKCJI CIŚNIENIA NOMINALNEGO RURY USTALANY INDYWIDUALNIE POTWIERDZONY NA ZAMÓWIENIU.

Kształtki należy montować na podsypce i obrysce piaskowej wolnej od brył i kamieni.

Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z PN-EN805 oraz PN-B 10725 oraz wykonać przy ciśnieniu: 1,5 x nominalne ciśnienie robocze.

Zgrzewanie kształtek winien przeprowadzić wykwalifikowany monter zgodnie z zaleceniami producenta rur i producenta zgrzewarek oraz zgodnie z przepisami i normami dla połączeń zgrzewanych z tworzyw termoplastycznych, używać pełnosprawnego i wykalibrowanego sprzętu. Zgrzewać w miejscu suchym i zabezpieczonym przed deszczem lub przed niską temperaturą. powierzchnie zgrzewane i sprzęt zgrzewający utrzymywać w czystości. zgrzewać z zachowaniem osiowości i równoległości powierzchni łączonych.

Podstawą roszczeń z tytułu uszkodzenia kształtki jest niezwłoczne zgłoszenie awarii oraz udokumentowany przebieg całego postępowania, począwszy od montażu do odbioru, a także dokumentacja zdjęciowa z miejsca awarii.

Producent kształtek zastrzega sobie prawo oględzin miejsca awarii, oględzin komisyjnych, pobrania próbek materiałowych do badań laboratoryjnych, jak również ma prawo zarządzać wglądu do dokumentacji technicznej, próby szczelności oraz uprawnień osób montujących kształtki .

Szczegółowe wytyczne montażu dostępne na stronie producenta lub pod numerem 32 212 87 20, 32 449 00 00 wew. 26.